MOTTA GT Series

alta temperatura sintético grasa
NLGI 1 | NLGI 2

Descripción del producto

alta temperatura sintético grasa para bearings y componentes exposed to elevated operating temperaturas.

Características y beneficios

- High dropping point - estabilidad a la oxidación - Mechanical stability - Wear y protección contra la corrosión

aplicaciones

alta temperatura bearings y industrial grasa points que requiere NLGI 1 or NLGI 2 consistency.

Performance Reference

DIN 51825 application direction.

Viscosidad / grado Selección

Each grado in the series has its own typical Propiedad profile. Seleccionar according to the equipo or fabricante del vehículo requisito para el grado de viscosidad, nivel de desempeño, operating temperatura y intervalo de servicio.

Propiedades típicas

Propiedad	Método de ensayo	Unidad	GT-NLGI1	GT-NLGI2
NLGI Grade	ASTM D217		1	2
Worked Penetration, 60 strokes	ASTM D217	0.1 mm	310–340	265–295
Dropping Point	ASTM D2265	°C	280	280
Four-Ball Wear Scar	ASTM D2266	mm	0.50	0.48
Water Washout @ 79°C	ASTM D1264	%	6	5
Copper Corrosion	ASTM D4048	rating	1b	1b
Rust Prevention	ASTM D1743		Pass	Pass

Envase y Disponibilidad

Envase Item	producto Information
Disponible Formatos de envase	Subject to order y sales confirmation.
Pack format	Factory sealed packages, supplied according to mercado y order.
grado identification	Labels identify grado de viscosidad y producto information.

Salud, Seguridad y Almacenamiento

Before Manejo, Almacenamiento, transportee or Eliminación, read the aplicable Seguridad Data Sheet (SDS). Store in a cool, dry y well-ventilated area, keep original containers sealed, Evite la contaminación y maintain clear lote identification.

The above Valores are typical y No constitute a sales specification. producto selection should follow fabricante del equipo requisitos, condiciones de operación y maintenance practice.

Traducción de la TDS en inglés. En caso de diferencia, prevalece la versión inglesa.