MOTTA H50

Totalmente sintético Paper máquina aceite
ISO VG 460

Descripción del producto

MOTTA H50 Series productos are high quality full synthetic lubricants engineered para the most demanding paper machine circulating systems. They combine very low pour points, inherently high viscosity index y excellent shear stability; low traction y high VI reduce energy consumption y component operating temperatura.

Formulated on totalmente sintético base stocks con a dedicated additive sistema, they deliver outstanding hydrolytic stability, filterability, water separation y colour retention.

Características & Beneficios

Característica	Beneficio para el cliente
Oxidation resistance	Helps maintain aceite condition during extended circulation.
Water separation	Allows separated water to be removed from the sistema.
Rust y protección contra la corrosión	Protects turbine y circulation-sistema surfaces.
Foam y air control	Supports stable lubrication y control response.

aplicaciones

- Steam y compatible gas turbines que requiere the indicado nivel de desempeño.
- Industrial circulating-aceite sistemas y bearing lubrication.
- sistemas que requiere one de the stated ISO viscosity grades.

Siga siempre la recomendación del fabricante del equipo para el grado de viscosidad, nivel de desempeño y intervalo de servicio.

Performance References

Standard / Reference	Performance Reference
DIN 51515-1 (L-TD) / ISO 8068	Diseñado para cumplir the requisitos de DIN 51515-1 L-TD y ISO 8068 para steam y light-duty gas turbine lubrication.

Performance references indicate formulation target / nivel de desempeño y No constitute formal approval, certification or license unless explicitly stated.

Typical Characteristics

Propiedad	Método de ensayo	Typical Valor
ISO Viscosidad Grade	ISO 3448	VG 460
Cinemática Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D445	464
Cinemática Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D445	44.78
Viscosidad Índice	ASTM D2270	136
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-26
Punto de inflamación (COC), °C	ASTM D92	220

Traducción de la TDS en inglés. En caso de diferencia, prevalece la versión inglesa.

Propiedad	Método de ensayo	Typical Valor
Specific Gravity @ 15/15°C	ASTM D1298	0.875

Envase

Envase Item	producto Information
Disponible Formatos de envase	Confirmado con the aplicable order documentación.
Formato de contenedor	Industrial Tambor y bulk formats; confirmed at order.
Disponibilidad	Envase presentation y artwork are confirmed con the aplicable order documentación.

Salud, Seguridad & Almacenamiento

For Salud, seguridad y medio ambienteal orientación, consulte the aplicable Seguridad Data Sheet antes de Manejo, Almacenamiento, transportee or Eliminación.

Store in tightly closed original containers in a cool, dry y well-ventilated area. Protect from direct sunlight, rain, excessive heat y contamination. Apply first-in, first-out stock rotation y keep lote identification traceable throughout the distribution chain.

Valores típicos Disclaimer

The Valores shown are typical technical characteristics y are not producto specifications. Normal productoion variation may occur. These Valores are not lote-specific inspection results y must not be used as Certificate de Analysis data.

Traducción de la TDS en inglés. En caso de diferencia, prevalece la versión inglesa.